

MFS Mineralsk tyndpudsmørtel

Til vandskuring af mursten, kalksandsten og porebeton. Anvendes ude og inde.
Kornstørrelse 0–0,6 mm. Naturhvid.

Teknisk information	
Mørtelgruppe:	P II ifølge DIN V 18550
Kornstørrelse:	0 - 0,6 mm
Farve:	naturhvid
Forarbejdningsstid:	bei + 20 °C ca. 2 timer
Arbejdningsstid:	ca. 15 – 60 min. afhængig af underlagets sugsevne
Forarbejdningsstemperatur:	> + 5 °C
Vandbehov:	ca. 9 l pr 25 kg
Rækkeevne:	ca. 21 l pr 25 kg
Lagtykkelse:	ca. 2 mm
Forbrug:	ca. 2,5 kg/m ² ved 2 mm lagtykkelse
Opbevaring:	Tørt
Emballage:	Sække á 25 kg

Egenskaber:

- nem forarbejdning
- mineralsk
- god vandtilbageholdelsesevne
- naturhvid
- skal ikke grundes

Anvendelse:

- anvendes uden- og indendørs.
- til tyndpudsning og vandskuring af mursten, kalksandsten, porenbeton og beton.

Kvalitet & sikkerhed:

- mørtelgruppe P II ifølge DIN 18550
- bindemiddel ifølge DIN EN 197 og DIN EN 459
- tilsætninger ifølge DIN EN 13139
- kvalitetskontrolleret
- kromfattig ifølge TRGS 613

Underlag:

Underlaget skal være sugende, tør, støvfrit og filmdannende skillemidler skal fjernes. Løst materiale skal fjernes. Ujævnheder i murværket skal repareres senest 24 timer inden påføring af MFS. Det er ikke nødvendigt at grunde stærkt sugende underlag. Vurdering af underlaget skal ske iht. VOB/C, DIN 18350 afs. 3, samt pudsenorm DIN V 18550.

Forarbejdning:

Sækkens indhold (25 kg) blandes med ca. 9 l. vand enten i tvangsblender eller med boremaskine påsat piskeris. Lad blandingen hvile i 5 minutter og omrør igen.

Påføringen sker manuelt med stålbræt eller med kost.
Overfladen kan efterbehandles og struktureres hvis det ønskes.

Ved anvendelse på beton må der regnes med en længere arbejdstid.
Lagtykkelsen må maks. være 2 mm.

Beskyt den nye puds mod for hurtig udtørring og ugunstige vejrforhold som f.eks stærk vind, direkte sollys, frost o.s.v.. Luft- og emnetemperaturen skal være over +5°C.

Rækkeevne:

25 kg MFS giver, ca. 21 liter tyndpudsmørtel.

Forbrug:

Ca. 2,5 kg til 2 mm lagtykkelse pr. m².

Opbevaring:

Tørt på en træpalle.

Emballage:

25 kg sække

Miljødeklaration:

Pr-nr.: 2094339

Henvisning:

Produktet indeholder kalk + cement og reagere alkalisk på fugtighed/vand, beskyt derfor hud og øjne. Ved kontakt med huden skylles omgående med rigeligt vand. Ved øjenkontakt søg straks læge. Se endvidere informationen på emballagen.

Forbehold:

Oplysningerne er på baggrund af omfattende prøvninger samt erfaringer fra praktisk brug. Dog kan oplysningerne ikke overføres på alle brugssituationer, og det anbefales i givne tilfælde at gennemføre tests. Der tages forbehold for tekniske ændringer ifm. videreudvikling af produktet.
I øvrigt er vore almindelige forretningsbetingelser gældende.

Status: Marts 2009

Yderligere informationer:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. 0049 541 601-01, Fax 0049 541 601-853
info@quick-mix.de, www.quick-mix.de